

UKU pure earth

Kalkkimaali

Alusta

Alustan pitää olla kuiva, imevä, pölytön, maaliton ja öljytön. Kaikki pinnan kolhut ja möyköt tulevat näkymään tummempina kohtina lopputuloksessa, joten lopputuloksen yhtenäisyys riippuu alustasta.

Mitä enemmän tekstuuria alustassa on, sen suurempi on maalin menekki per neliometri. Maalattava pinta ei saisi olla kiiltävä ja liukas (vanha maalipinta, keraamiset laatat, lasi, metalli jne.).

Valmistelut

Käytä aina silmiä suojaavia suojalaseja maalia käsitellessäsi ja maalatessa.

Ota puhdas astia, johon kaada kalkkijauhe. Lisää puolet tarvitsemastasi vesimäärästä samalla sekoittaen, kunnes maalista tulee yhtenäisen värinen ja paakuton massa. Puhdista astian reunat kauhalla tai muurauslastalla, sillä maalia tahtoo kerääntyä reunoille.

Jatka sitten veden lisäystä samalla sekoittaen, kunnes olet saanut lisättyä koko pakettiin merkityn tarvittavan vesimäärän. Mikäli maali vielä näyttää paakkuiselta, anna sen seistä 15 minuuttia ja sekoita sitten uudelleen ja jatka sekoittamista, kunnes paakut ovat lienneet.

Anna maalin lopuksi seistä ainakin 30 minuuttia ennen käyttöä. Sekoita maali vielä kunnolla ennen käytön aloittamista.

Olosuhteet

Maalattavan pinnan ja ympäröivän ilman pitäisi olla yli +5 celsius astetta. UKU suosittelee alustan kostutusta juuri ennen maalausta. Kalkki on hiiltynyt kosteuden vaikutuksesta, jonka vuoksi pinnan ylikuivumista pitää välttää (saattaa aiheuttaa maalipinnan halkeilua). Vältä maalaamista suorassa auringonpaisteessa kuumana päivänä.

Maalaus

Hyvin imevät alustat (savi- ja kalkkilaastit /-rappaukset jne.) pitäisi alustaa UKUn primerilla, jotta tasainen tarttuvuus ja imevyys on taattu. Muillekin pinnoille primerin käyttö on suositeltavaa. Sivele maalia kaksi kerrosta, jolloin mahdollisesti tummemmat alemmat kerrokset eivät paista läpi. Mikäli pinta on hyvin imevä, pitäisi ensimmäisen sivelyn maali sekoittaa hieman vetisemmäksi. Ei imeville pinnoille pitää tehdä ensimmäisen sivelyn maalista paksumpi seos, jotta se peittäisi paremmin ja tasaisemmin. Anna ensimmäisen kerroksen kuivua kokonaan, ennen kuin alat maalaamaan seuraavaa.

Sivele maalia siveltimellä eri suuntiin maalatessa. Älä sivele liian kauaa samassa kohtaa, koska maaliin voi, alustasta riippuen, alkaa sekoittua alla olevan maalin sävyä. Jos maalaat telalla, niin yritä maalata niin, ettei pintaan jää telan reunasta jälkiä.

Tarvittava vesimäärä ja riittoisuus

Pakkaus	Vesimäärä	Riittoisuus (yksi sively)
1 Kg	1,4–1,8 L	5–6 m ²
5 Kg	7–9 L	25–30 m ²
10 Kg	14–18 L	50–60 m ²

Turvallisuus

Kalkki on syövyttävää. Vältä pölyn hengittämistä, iho- ja silmäkontaktia. Suosittelemme käyttämään hengityssuojainta, suojalaseja sekä ihoa suojaavaa vaatetusta. Mikäli maalia joutuu silmiin, huuhtelee ne heti fysiologisella keittosuolaliuoksella. Suojaa metalli-, lasi- ja lakatut- sekä muut kalkille arat pinnat. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Säilytys

Säilytä kuivassa. Säilytysaika on yksi vuosi valmistuksesta. Valmistuspäivä on merkitty pakkaukseen. Eri erien välillä saattaa olla pieniä sävyeroja.

Jälleenmyyjäsi:



Ruukintie 17, 07970 Ruotsinpyhtää

vesa@roseborg.fi

+358 445528162

www.roseborg.fi