

UKU pure earth

Kalkfärg

Underlag

Underlaget bör vara torrt, sugande och fri från damm, målfärg och oljor. Alla ytans gropar och bulor kommer att synnas som mörkare på den färdiga ytan. Så färdiga resultatet och dess jämnhet är mycket beroende på underlaget. Desto mer strukturerad ytan är, desto mer går det åt målfärg per kvadratmeter. Underlaget borde inte vara slätt eller halt (gammal färgyta, keramiska plattor, glas, metall osv).

Förhållanden

Underlagets och den omgivna luftens temperatur bör vara över 5 grader celsius. UKU rekommenderar att fukta underlaget innan målning. Kalk har karboniserats under påverkan av fuktigheten, därför borde man undvika ytans övertorkande, då det kan orsaka att ytan spricker. Undvik att måla i direkt solljus på heta dagar.

Preparation

Använd alltid skyddsglasögon och andningsskydd när du använder och hanterar produkten.

Ta en ren behållare och häll pulvret in i den. Tillägg en del av vattenmängden du kommer att behöva bland pulvret. Rör om tillika du håller och fortsätt att röra om tills färgen blir en jämn smet och tills det inte finns några klumpar. Rengör behållarens sidor med en skopa eller murslev, då färgen vill fastna på kanterna. Tillägg gradvis resten av vattenmängden som du kommer att behöva (som det står på burken). Ifall färgen ännu ser lite klumpig ut, låt den stå i 15 min och fortsätt sedan att röra om tills alla klumpar är borta.

Låt målfärgen sedan stå i åtminstone 30 minuter innan du börjar måla.

Målning

Bra sugande underlag (lera- och kalkplaster bl.a.) borde behandlas med UKU primer innan målning för att garantera en jämn fästning och absorbering. För andra ytor är användning av primer också rekommenderat. Applicera färgen i två strykningar för att undvika att möjliga mörkare bottenfärger syns igenom. Ifall ytan är mycket sugande, borde första strykningens målfärg vara mer vätskerik och mera flytande. För en inte så sugande yta, borde färgen för första strykningen vara tjockare för att ge en bättre och jämnare täckning.

Låt den första strykningen torka helt och hållet innan du stryker den nästa. Stryk med penseln i olika håll när du målar. Undvik ändå att måla för länge på samma

plats, för att inte underliggande ytans färger börjar blandas in bland kalkfärgen. När du målar med en roller, försök att undvika att inte rollerns kantmärken blir synliga på ytan.

Vattenmängd och räklighet

Förpackning	Vattenmängd	Räklighet (en strykning)
1 Kg	1,4 – 1,8 L	5 – 6 m ²
5 Kg	7 – 9 L	25 – 30 m ²
10 Kg	14 – 18 L	50 – 60 m ²

Säkerhet

Kalk är frätande. Undvik att andas in dammet. Undvik kontakt med hud och ögon. Det rekommenderas att använda skyddsglasögon, andningsmask och skyddskläder. Ifall produkten hamnar i ögonen, skölj omedelbart med fysiologisk saltlösning. Skydda glas, metall och lackade ytor och också andra ytor som är känsliga för kalk. Håll förutom räckhåll av barn.

Bevaring

Bevara torrt. Hållbarhetstiden är ett år från tillverkning. Tillverkningsdatumet står på förpackningen. Det kan finnas små skillnader i färgtoner på olika batcher.

Din återförsäljare:



Bruksvägen 17, 07970 Strömfors

vesa@roseborg.fi

+358 445528162

www.roseborg.fi